



cromitec

BOLETIM TÉCNICO

POLIVINYL 2.040

I. DESCRIÇÃO

Solução de Poliacetato de Vinila é uma solução diluída em monômero de estireno, que proporciona excelente acabamento superficial e redução na contração de peças moldadas por processo de pultrusão, BMC e SMC.

II. APLICAÇÕES

Solução de Poliacetato de Vinila foi desenvolvida como aditivo para compósitos produzidos em moldagem à quente do tipo BMC, SMC e Pultrusão, na fabricação de peças técnicas.

III. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

PROPRIEDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO
VISCOSIDADE BROOKFIELD (25°C) *	cP	3.000 - 5.000
NÃO VOLÁTEIS (105°C)	%	39 - 42
ÍNDICE DE ACIDEZ	mg KOH/g	02 - 04
ASPECTO	-	Incolor

* LV SP4 x 60RPM

IV. EMBALAGEM

Esse produto encontra-se disponível em tambores com 190 Kg.

BRAMPAC S/A – DIVISÃO CROMITEC – Fone: 55 (19) 2106-7600 – Fax: 55 (19) 2106-7627
Rodovia Rio Claro x Piracicaba Km 27,5 - Bairro Capim Fino - CP. 1.394 – CEP 13414-970
Piracicaba – São Paulo – Brasil



cromitec

IV. ARMAZENAMENTO

Deve-se manter a temperatura de 25°C ou menor, seu tempo de estocagem é reduzido devido ao aumento da temperatura de estocagem. Recomendamos evitar exposição às fontes de aquecimento tais como luz do sol ou tubulações de vapor. Manter a embalagem vedada para prevenir contra umidade. Sua vida útil é limitada. No caso do produto ser armazenado de acordo com as recomendações acima, o produto tem vida útil máxima de 03 (três meses).

V. FISPQ

A Ficha de Informação sobre Segurança de Produto Químico (FISPQ) encontra-se a disposição, mediante solicitação.

VI. CONTATO

Comercial

Fone: 55 (11) 2886-3367

Fax: 55 (11) 2886-3354

E-mail: comercial@cromitec.com.br

Assistência Técnica

Fone: 55 (19) 2106-7612

Fax: 55 (19) 2106-7627

E-mail: assistencia.tecnica@cromitec.com.br

VISITE NOSSO SITE: www.cromitec.com.br

Nota: As informações contidas neste boletim são de caráter geral e são oferecidas com boa fé e como instrumento de orientação, e podem ser alterados sem prévio aviso. A empresa não se responsabiliza pelo uso inadequado do produto, nós recomendamos aos nossos clientes que inspecionem e avaliem tecnicamente o desempenho dos nossos produtos em suas próprias condições, para aprovação prévia à sua comercialização. O uso de reagentes inadequados irão comprometer o desempenho do produto. O cliente é responsável por estar em acordo com a aplicabilidade das leis federais, estaduais ou municipais e regulamentos que cubram o uso do produto. Os nossos produtos são recomendados para clientes industriais. A exclusiva remediação para todas as reivindicações fundamentadas se limitarão à reposição dos nossos materiais e em nenhum evento seremos responsáveis por danos especiais, incidentais ou consequentes. Todos os direitos à patente são reservados. Consulte o departamento técnico da Cromitec para maiores informações adicionais sobre segurança e saúde no manuseio do produto.

BRAMPAC S/A – DIVISÃO CROMITEC – Fone: 55 (19) 2106-7600 – Fax: 55 (19) 2106-7627
Rodovia Rio Claro x Piracicaba Km 27,5 - Bairro Capim Fino - CP. 1.394 – CEP 13414-970
Piracicaba – São Paulo – Brasil